





# PRESTIGE

2761-2778



Skład   Composition	100% PES
Gramatura   Weight	320 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Szerokość   Width	142 ± 3 cm
Rodzaj   Type	dzianina   knitted fabric
Grupa asortymentowa   Brand	tkaniny obciowe   upholstery fabric

	Odporność na ścieranie   Abrasion resistance PN-EN ISO 12947-2:2017-02	35 000 suwów/rubs	B
	Mechacenie i pilling   Fuzzing and pilling PN-EN ISO 12945-2:2002	5	A
	Przesunięcie w szwie   Seam slippage PN-EN ISO 13936-2:2005	2   osnowa   warp 2   wątek   weft	A
	Tarcie mokre   Wet rubbing PN-EN ISO 105-X12:2016-08	4-5	A
	Tarcie suche   Dry rubbing PN-EN ISO 105-X12:2016-08	4-5	A
	Test papierosa   Cigarette test PN-EN 1021-1:2014-12		✓

## Konserwacja Maintenance



- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Ochrona Cleanaboo i Cleanaboo+ może ulegać osłabieniu po każdym czyszczeniu tkaniny, ale proces ten nie wpływa na jej wygląd.</li> <li>Poszczególne partie produkcyjne tkanin mogą nieznacznie różnić się odcieniem od kolorów zaprezentowanych w próbniku.</li> <li>Toptextil Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne oraz wynikające z niewłaściwego użytkowania i/lub czyszczenia tkaniny.</li> <li>Efekt mechacenia i pillingu wynika z właściwości tkaniny i nie jest możliwy do całkowitego wyeliminowania. To naturalny proces podczas użytkowania tkaniny.</li> <li>W skutek tarcia o tkaninę możliwa jest migracja barwników z tkanin ciemniejszych na tkaniny jaśniejsze.</li> <li>Długotrwała ekspozycja tkaniny na promienie słoneczne może spowodować jej odbarwienia.</li> <li>Zgodnie z normą ISO 13936 prawidłowa gęstość ścięgu to 33-35 przesyca na 10cm tkaniny z zachowaniem minimalnej odległości przesyca od krawędzi tkaniny wynoszącej co najmniej 1,5 cm.</li> <li>Przyjmuje się, że w zależności od rodzaju tkaniny odporność na ścieranie w zakresie 2000-4000 cykli Martindale'a odpowiada okresowi ok. 1 roku prawidłowego użytkowania mebla.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>The level of Cleanaboo and Cleanaboo+ protection can decrease after each cleaning of the fabric, but the process does not affect the look.</li> <li>Respective fabric batches may differ slightly in shade from the colours presented in the sampler.</li> <li>Toptextil Sp. z o.o. is not liable for mechanical damage and such as may be attributable to the improper use and/or cleaning of the fabric.</li> <li>Bobbling and pilling are caused by the properties of the fabric and impossible to avoid entirely. This is a natural process, which occurs as the fabric is used.</li> <li>Due to friction against the fabric, colourants can migrate from darker to brighter fabrics.</li> <li>Long-term exposure to sunlight can cause discolouration.</li> <li>According to ISO 13936, the proper thickness of the bead is 33-35 of the stitching per 10 cm of the fabric with the minimum distance of the stitching from the edge of the fabric of at least 1.5 cm.</li> <li>It is assumed that depending on the type of fabric, resistance to abrasion within the scope of 2,000-4,000 Martindale cycles corresponds with the period of 1 year of the proper use of the fabric.</li> </ol> |
|--|---|