

# ATOS

 111-138



|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Skład   Composition         | 70% PVC, 30% PES                     |
| Gramatura   Weight          | 540 g/m <sup>2</sup> ± 5%            |
| Szerokość   Width           | 142 ± 3 cm                           |
| Rodzaj   Type               | ekoskóra   artificial leather        |
| Grupa asortymentowa   Brand | tkaniny obiciowe   upholstery fabric |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|  | <b>Odporność na ścieranie</b>   Abrasion resistance<br>PN-EN ISO 12947-2:2017-02 | 100 000 suwów/rubs   | A | <b>Konserwacja Maintenance</b><br><br><br><br><br><br><br> |
|  | <b>Przesunięcie w szwie</b>   Seam slippage<br>PN-EN ISO 13936-2:2005            | 3   osnowa   warp<br>3   wątek   weft  | A |   |
|  | <b>Odporność na rozciąganie</b>   Tensile strength<br>PN-EN ISO 13934-1:2013-07  | Średnia siła maksymalna<br>k. wzdłużny: 380 N<br>Średnia siła maksymalna<br>k. poprzeczny: 260 N | - |   |
|  | <b>Odporność na rozciąganie</b>   Tensile strength<br>PN-EN ISO 13934-1:2013-07  | Śr. wydłużenie k. wzdłużny: 59,5%<br>Śr. wydłużenie k. poprzeczny: 141%                          | - |   |
|  | <b>Odporność na rozdzieranie</b>   Tearing strength<br>PN-EN 13937-3:2002        | Kierunek wzdłużny: 28 N<br>Kierunek poprzeczny: 34 N   | - |   |

- Ochrona Cleanaboo i Cleanaboo+ może ulegać osłabieniu po każdym czyszczeniu tkaniny, ale proces ten nie wpływa na jej wygląd.
- Poszczególne partie produkcyjne tkanin mogą nieznacznie różnić się odcieniem od kolorów zaprezentowanych w próbniku.
- Toptextil Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne oraz wynikające z niewłaściwego użytkowania i/lub czyszczenia tkaniny.
- Efekt mechacenia i pillingu wynika z właściwości tkaniny i nie jest możliwy do całkowitego wyeliminowania. To naturalny proces podczas użytkowania tkaniny.
- W skutek tarcia o tkaninę możliwa jest migracja barwników z tkanin ciemniejszych na tkaniny jaśniejsze.
- Długotrwała ekspozycja tkaniny na promienie słoneczne może spowodować jej odbarwienia.
- Zgodnie z normą ISO 13936 prawidłowa gęstość ściegu to 33-35 przesyca na 10cm tkaniny z zachowaniem minimalnej odległości przesyca od krawędzi tkaniny wynoszącej co najmniej 1,5 cm.
- Przyjmuje się, że w zależności od rodzaju tkaniny odporność na ścieranie w zakresie 2000-4000 cykli Martindale'a odpowiada okresowi ok. 1 roku prawidłowego użytkowania mebla.

- The level of Cleanaboo and Cleanaboo+ protection can decrease after each cleaning of the fabric, but the process does not affect the look.
- Respective fabric batches may differ slightly in shade from the colours presented in the sampler.
- Toptextil Sp. z o.o. is not liable for mechanical damage and such as may be attributable to the improper use and/or cleaning of the fabric.
- Bobbling and pilling are caused by the properties of the fabric and impossible to avoid entirely. This is a natural process, which occurs as the fabric is used.
- Due to friction against the fabric, colourants can migrate from darker to brighter fabrics.
- Long-term exposure to sunlight can cause discolouration.
- According to ISO 13936, the proper thickness of the bead is 33-35 of the stitching per 10 cm of the fabric with the minimum distance of the stitching from the edge of the fabric of at least 1.5 cm.
- It is assumed that depending on the type of fabric, resistance to abrasion within the scope of 2,000-4,000 Martindale cycles corresponds with the period of 1 year of the proper use of the fabric.