

FLORENCJA

 2521-2529



| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Skład Composition | 65% PU, 25% COTTON |
| Gramatura Weight | 420 g/m ² ± 5% |
| Szerokość Width | 142 ± 3 cm |
| Rodzaj Type | ekoskóra artificial leather |
| Grupa asortymentowa Brand | tkaniny obiciowe upholstery fabric |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
|  | Odporność na ścieranie Abrasion resistance PN-EN ISO 12947-2:2017-02 | 102 400 suwów/rubs | A | Konserwacja Maintenance         |
|  | Przesunięcie w szwie Seam slippage PN-EN ISO 13936-2:2005 | 3 osnowa warp 3 wątek weft | A | |
|  | Tarcie mokre Wet rubbing PN-EN ISO 105-X12:2005 | 5 | - | |
|  | Tarcie suche Dry rubbing PN-EN ISO 105-X12:2005 | 5 | - | |
|  | Odporność na rozdieranie Tearing strength PN-EN 4676-1:2005 | Kierunek wzdłużny: 150 N Kierunek poprzeczny: 100 N Wsp. zmienności k. wzdłużny: 8,8% | - | |

- Ochrona Cleanaboo i Cleanaboo+ może ulegać osłabieniu po każdym czyszczeniu tkaniny, ale proces ten nie wpływa na jej wygląd.
- Poszczególne partie produkcyjne tkanin mogą nieznacznie różnić się odcieniem od kolorów zaprezentowanych w próbniku.
- Toptextil Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne oraz wynikające z niewłaściwego użytkowania i/lub czyszczenia tkaniny.
- Efekt mechacenia i pillingu wynika z właściwości tkaniny i nie jest możliwy do całkowitego wyeliminowania. To naturalny proces podczas użytkowania tkaniny.
- W skutek tarcia o tkaninę możliwa jest migracja barwników z tkanin ciemniejszych na tkaniny jaśniejsze.
- Długotrwała ekspozycja tkaniny na promienie słoneczne może spowodować jej odbarwienia.
- Zgodnie z normą ISO 13936 prawidłowa gęstość ścięgu to 33-35 przesyca na 10cm tkaniny z zachowaniem minimalnej odległości przesyca od krawędzi tkaniny wynoszącej co najmniej 1,5 cm.
- Przyjmuje się, że w zależności od rodzaju tkaniny odporność na ścieranie w zakresie 2000-4000 cykli Martindale'a odpowiada okresowi ok. 1 roku prawidłowego użytkowania mebla.

- The level of Cleanaboo and Cleanaboo+ protection can decrease after each cleaning of the fabric, but the process does not affect the look.
- Respective fabric batches may differ slightly in shade from the colours presented in the sampler.
- Toptextil Sp. z o.o. is not liable for mechanical damage and such as may be attributable to the improper use and/or cleaning of the fabric.
- Bobbling and pilling are caused by the properties of the fabric and impossible to avoid entirely. This is a natural process, which occurs as the fabric is used.
- Due to friction against the fabric, colourants can migrate from darker to brighter fabrics.
- Long-term exposure to sunlight can cause discolouration.
- According to ISO 13936, the proper thickness of the bead is 33-35 of the stitching per 10 cm of the fabric with the minimum distance of the stitching from the edge of the fabric of at least 1.5 cm.
- It is assumed that depending on the type of fabric, resistance to abrasion within the scope of 2,000-4,000 Martindale cycles corresponds with the period of 1 year of the proper use of the fabric.